

Technisches Datenblatt

2132 TopProdukt Fertigparkett Landhausdiele
Eiche Rebell 2.5 gebürstet, OXI-geölt, 4V



| Material / Aufbau | |
|--|--|
| Parkettaufbau: | Dreischichtige Holzdielen: Nuttschicht aus Eiche, Mittelschicht und der Gegenzug aus Nadelholz |
| Optik der Oberfläche: | 1-Stab-Diele (durchgehende Decklamelle), Country Klasse |
| Oberflächenbehandlung: | 2-fach wohnfertig endgeölte Parkett Oberfläche mit Naturöl (oxidativ) |
| Verbindungssystem: (Jeder Packung liegt die Montageanleitung bei) | Verriegelungssystem – Barlock 5Gc System, Einlage Stirnseite – Sperrholz |

| Charakteristik der Nuttschicht | |
|--|---|
| Charakteristik der Nuttschicht | Gelbbraunes Eichenholz mit Ästen und natürlichen Holzeigenschaften. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Durch die UV-Strahlung dunkelt das Holz in einem festen Zeitraum nach. Die Holzstruktur wird durch Bürsten verstärkt. Deckschicht 4-seitig gefast. |
| Härte des für die Nuttschicht verwendeten Buchenholzes. Messung nach EN 13489 – gemessen nach Brinell Methode (EN 1534) | Durchschnittliche Holzstärke – 37 MPa |

| Abmessung der einzelnen Holzdielen gemäß der Norm EN 13489 | |
|--|--|
| Abmessungen der einzelnen Holzdielen (mm) | Toleranzwerte |
| Stärke: 14 | Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen $\leq 0,2$ mm |
| Länge: 2200 | +/-0,1% |
| Breite: 180 | +/- 0,2 mm |

| Schichten der Holzdielen (Die Stärke der einzelnen Schichten der Holzdielen werden gemäß der Norm EN 13647 gemessen) | |
|--|--------|
| Nuttschicht: | 2,5 mm |
| Mittellage: | 9,5 mm |
| Gegenzug: | 2,0 mm |

| Verpackung | |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der Dielen pro Packung | 7 Stück a'2200 mm oder 6 Stück a'2200 mm + 2 Stück a'1092 mm oder 6 Stück a'2200 mm + 1 Stück a'2172 mm |
| Verpackung: | 2,77m ² /Pak 40 Pak/Palette = 110,80 m ² |

| Produktcharakteristik / Montageanleitung / Garantie | |
|---|---|
| Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489 | 7% +/- 2% |
| Verlegung auf Fußbodenheizung: | Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten |
| Garantie: | 20 Jahre |

| Beschreibung der Nutzschrift | |
|--|--|
| Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe): | Freie Klasse, Werkssortierung |
| Klassifikation der Sortierung: | Country Klasse (lebhaftes Farb- und Strukturunterschiede) |
| Gesunde Splint (nur bei Eiche) | Nicht zulässig |
| Gesunde Äste | Zulässig ohne Begrenzung |
| Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen | Zulässig; verwachsene, Flügeläste bis zu 45 mm x 100 mm, gerissene Äste bis zu 85 mm |
| Astlöcher, gespachtelt | Mit einem Durchmesser bis zu 40 mm |
| Gelbfärbung | Nicht zulässig |
| Durchgehende Risse | Zulässig mit einer Breite bis zu 8 mm und einer Länge bis zu 600 mm |
| Rindeneinwüchse | Zulässig |
| Blitzrisse | Nicht zulässig |
| Wirbelwuchs | Zulässig |
| Faserneigung | Frei |
| Gesunder Kern | Nicht zulässig |
| Farbvarianten (einschließlich Braunkern, Rotkern usw.) | Differenziert im Rahmen einer Holzart |
| Stapellattenmarkierungen | Nicht zulässig |
| Marktstrahl (nur bei Eiche) | Zulässig ohne Begrenzung |
| Biologischer Verfall (Bläue, Fäulnis, Insekten- und Schädlingsbefall) | Nicht zulässig |

| Allgemeines | |
|----------------------------|---|
| Verbindung zum Unterboden: | Wahlweise entweder schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt auf z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt etc. |
| Pflege: | Die Oberfläche ist werkseitig wohnfertig endbehandelt. Eine Erstpflege ist nicht zwingend notwendig im Wohnbereich. Gewerbliche genutzte Bereiche erfordern eine Einpflege. |

* Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberfläche, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

HINWEIS

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.



GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM

Unternehmenssitz mit Zentrallager
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43
www.ghz-cham.de