



Nageldichtband



Einsatzbereich

Für die STEICOmultiproofing bei Einsatz als Behelfsdeckung (UDB-A)

Für STEICOsafe bei flachen Dachneigungen

- Zusätzliche Dichtungsmaßnahme für die Konterlatte bei Einsatz einer Behelfsdeckung mit STEICOmultiproofing und beim Einsatz von STEICOsafe bei flachen Dachneigungen
- Einseitig selbstklebend, sehr gute Klebeeigenschaften
- Leichtes Handling
- Hohe Elastizität
- Alterungsbeständig



STEICO NEWSLETTER

Erhalten Sie digital alle drei Wochen relevante News für den Holzbauer und Zimmermann: aktuelle technische Entwicklungen, neue Konstruktionslösungen, u. v. m.

[steico.com/
newsletter](https://steico.com/newsletter)



Lieferform **STEICO**multi nail

Rollenbreite [mm]	Rollenlänge [m]	Banddicke [mm]
50	30	ca. 3
80	30	ca. 3

Hinweise: trocken, geschützt vor Schmutz, Sonne und Nässe lagern; Zellgeschlossenes Polyethylen mit Synthekautschuk

Technische Kenndaten **STEICO**multi nail

Material	zellgeschlossenes Polyethylen
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80
Verarbeitungstemperatur [°C]	ab +5
Raumgewicht [kg/m ³]	ca. 30
Zugfestigkeit längs/quer [N/mm ²]	0,34 / 0,22
Bruchdehnung längs/quer [%]	135 / 115

Verarbeitung **STEICO**multi nail

- Der Untergrund muss sauber und trocken sein
- Das einseitig selbstklebende Band wird direkt von der Rolle verarbeitet und auf **STEICO**multi UDB/**STEICO**safe im Lagebereich der Konterlatte fixiert. Anschließend wird die Konterlatte direkt über dem aufgebrachtten Band positioniert und mechanisch befestigt (Nägeln und Schrauben)
- Entsprechende Fachregeln und Normen sind zu beachten